

TESSUTO POLIETILENE 210 GR/MQ
CARATTERISTICHE TECNICHE MEDIE

Filato		polietilene
Laminatura		polietilene HDPE
Costruzione	ordito trama	4,8 fili/cm 4,8 fili/cm
Peso tessuto		210 gr/mq +/-5%
Finissaggio		trattamento UV

RESISTENZA

Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito trama	ca 11 DaN ca 11 DaN
Resistenza alla trazione (DIN 53354)	ordito trama	ca 65 DaN/5 cm ca 5 DaN/5 cm
Resistenza alla temperatura		-40°C / +70°C
Allungamento (IVK/PKT 14)	ordito trama	20% 20%

I dati tecnici sopra indicati non costituiscono certificazione, anche se ricavati da accurate prove effettuate dal produttore.

Lo stesso tessuto si può avere in versione ignifugo cl. 2